

AIMANTS NEODYME ADHESIF CATALOGUE

first magnetic



DISQUES NEODYME ADHESIFS

REFERENCE	Ø (mm)	H (mm)	Grade	Force* (Kg)	Poids (gr)
DNG06+01N45-ADH	6	1	N45	0.30	0.21
DNG08+01N45-ADH	8	1	N45	0.32	0.30
DNG10+01N45-ADH	10	1	N45	0.54	0.60
DNG10+02N45-ADH	10	2	N45	1	1.18
DNG12+02N45-ADH	12	2	N45	1.3	1.7
DNG13+01N45-ADH	13	1	N45	0.80	1
DNG15+01N45-ADH	15	1	N45	0.85	1.3
DNG15+02N45-ADH	15	2	N45	1.7	2.7
DNG18+01N45-ADH	18	1	N45	1	1.9
DNG18+02N45-ADH	18	2	N45	2	3.9
DNG20+01N45-ADH	20	1	N45	1.1	2.4
DNG20+02N45-ADH	20	2	N45	2.3	4.8
DNG22+01N45-ADH	22	1	N45	1.2	2.9
DNG22+02N45-ADH	22	2	N45	2.5	5.8
DNG25+02N45-ADH	25	2	N45	2.9	7.5



BLOCS NEODYME ADHESIFS

REFERENCE	L (mm)	l (mm)	H (mm)	Grade	Force* (kg)	Poids (gr)
BNG010+10+01N45-ADH	10	10	1	N45	0.55	0.75
BNG015+05+01N45-ADH	15	5	1	N45	0.45	0.55
BNG020+10+01N45-ADH	20	10	1	N45	0.80	1.5
BNG020+20+01N45-ADH	20	20	1	N45	1.1	3
BNG030+10+01N45-ADH	30	10	1	N45	1	2.3
BNG040+12+01N45-ADH	40	12	1	N45	1.2	3.5



*Effort de traction verticale théorique face à une tôle en acier S235JR de 10 mm d'épaisseur.